

Відмінні риси:

- Блиск фарби Eggshell
- Відмінна покриваність
- Легке миття
- Створює стійке до цвілі покриття
- Легка в нанесенні, догляді та приємна на дотик
- Вміст ЛОС нуль, практично не має запаху
- Самогрунтується на деяких поверхнях
- Не розбризкується

Рекомендована для:

Для житлових та комерційних приміщень з високою відвіданістю, де необхідне матове покриття. Для нових або раніше фарбованих поверхонь з гіпсокартону, штукатурки, кладки, обклеєних шпалерами. Оброблених праймером або пофарбованих дерев'яних, металевих чи поверхонь акустичних стель

REGAL® SELECT

PREMIUM INTERIOR PAINT & PRIMER

EGGSHELL 549

Опис:

Преміальної якості 100% акрилова матова фарба, що миється водою з милом. Вироблена з застосуванням запатентованої технології нейтралізації плям. Більшість традиційних побутових плям від пилу, бруду, губної помади, кетчупу, кольорових маркерів можуть бути легко видалені з поверхні з допомогою води з милом. Фарба Regal select є самогрунтуючою на деяких поверхнях.

Обмеження:

Не наносити при температурі повітря і поверхні нижче 50° F (10 ° C).

Кольори: стандартно білий. Тонування колорантами Gennex.

Інформація про продукт

Сертифікати й атестати:

ЛОС відповідає вимогам усіх регульованих територій
Zero VOC
Class A (0-25) over non-combustible surfaces when tested in accordance with ASTM E-84
Master Painter Institute MPI # 53, 53 X-Green™, 143 and 143 X-Green™
Anti-microbial - This product contains antimicrobial additives that inhibit the growth of mold and mildew on the surface of the paint film.

Позначка Green Promise, від Benjamin Moore є гарантією компанії і вказує на те, що продукт відповідає або перевищує суворі екологічні стандарти, критерії ЛОС, критерії викидів, нанесення, миття, стирання, та пакування. Та фарба відповідає преміальній якості, якої ви очікуєте від Benjamin Moore.



— Базис тонування:

Benjamin Moore® Gennex® Bases 1X, 2X, 3X, & 4X

Кольори — Стандартні:

Білий (01)

Qualifies for LEED® v4 Credit	CDPH v1 Emission Certified	Qualifies for CHPS low emitting credit (Collaborative for High Performance Schools)	VOC (in any color)
YES	YES	YES	0 g/L

This Benjamin Moore product has been tested by independent third parties and meets or exceeds the published chemical restriction and performance criteria of the Green Seal™ GS-11 2015 standard

Technical Assistance Available through your local authorized independent Benjamin Moore retailer. For the location of the retailer nearest you, call 1-866-708-9180 or visit www.benjaminmoore.com

Технічні дані.

Тип:		100% акриловий латекс
Тип пігменту:		TiO2
Масова частка сухого залишку:		40.9%
Покривна здатність з галону при рекомендованій товщині плівки:	400-450 SqFt. (37,2 до 41,8 м2).	
	Товщина плівки:	
		мокрої: 3,8 міл.
		сухої: 1,5міл.
Час висихання 77° F (25° C 50% RH):		на дотик: 1 година
		для повторного нанесення 1-2 години
Пофарбовані поверхні можна мити через два тижні. Висока вологість повітря та низька температура, збільшує час кристалізації.		
Глянець / Блиск:		Eggshell (15 – 22 @ 85°)
Розбавлення: Уточнюйте у продавця		
Висихання:		випаровування, коалісценцією .
В'язкість:		93 ±2 ед KU.
Точка займання:		ні.
Температура поверхні при нанесенні:	Min. 50 °F (10 °C),	
	Max. 90 °F (32 °C).	
Розчинник для очищення:		чиста вода
Вага:		(5.21 кг)
Температура зберігання	Min. 40 °F (4,4 °C),	
	Max. 90 °F (32 °C).	

Підготовка поверхні

Поверхня, яка підлягає фарбуванню, повинна бути чиста й очищена від пилу, від бруду, пилу, жиру, олії, мила, воску, фарби що лущиться, водорозчинних матеріалів та плісняви.

Видаліть фарбу, що лущиться чи відшаровується, очистіть піскоструменевим апаратом поверхню до рівної та гладкої. Блискучі поверхні мають бути заматовані. Поверхні з гіпсокартону не мають містити шліфувального пилу. Обробіть праймером поверхню до і після заповнення отворів від цвяхів, тріщин та інших дефектів поверхні. Нові оштукатурені поверхні або поверхні з кладки, мають бути вистояні протягом 30 днів. Перед нанесенням базового покриття. Вистояна штукатурена поверхня має бути твердою, мати легкий блиск та максимальний рівень pH10. Пористість і м'якість штукатурної поверхні вказує на те, що поверхня не повністю висušена. Не рекомендовано шліфувати штукатурену /гіпсову поверхню, за допомогою ножа або інших гострих предметів, щоб не пошкодити покриття. Рекомендовано використовувати праймер до та після зашпаровування дірок. Литий пористий бетон та бетон з дуже гладкою поверхню повинен бути протравлений або зашліфований після видалення всіх рихлих та таких що лущаться часток, для покращення адгезії.

Важкі для фарбування поверхні.

Benjamin Moore® пропонує ряд спеціальних праймерів для використання на складних для фарбування поверхнях, таких як смолянисті породи дерева, поверхні з плямами від олій, кольорових олівців, тверді глянцеві поверхні, оцинкований метал або інші, де адгезія фарби або нейтралізація плям є особливою проблемою. Продавець Benjamin Moore® у вашому регіоні може порекомендувати правильний праймер для ваших особливих потреб.

УВАГА! Зчищення, очищення піскоструменевим апаратом чи зняття шару старої фарби може вивільнити свинцевий пил. СВИНЕЦЬ ТОКСИЧНИЙ. ПЕРЕБУВАННЯ ПІД ДІЄЮ СВИНЦЮ МОЖЕ ЗАВДАТИ СЕРІОЗНОЇ ШКОДИ, ТАКОЇ ЯК ПОШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, ОСОБЛИВО У ДІТЕЙ. ВАГІТНІ ЖІНКИ ПОВИННІ УНИКАТИ ДІЇ СВИНЦЮ. Щоб обмежити вплив свинцю, використовуйте респіратор, затверджений NIOSH. Проводьте ретельне очищення за допомогою вакуумного високоефективного повітряного фільтру HEPA і вологої ганчірки. Перед початком робіт дізнайтеся, як захистити себе та свою сім'ю, зателефонувавши на Гарячу інформаційну лінію за телефоном 1-800-424-LEAD чи завітавши на сайт www.epa.gov/lead

Праймер/Фініш

Грунтовка: Універсальний ґрунтовний масляний ґрунт на Fresh Start® (024) або 1-2 шари Fresh Start® . Високоефективного ґрунтовки (046) бути використаним

Оздоблення: 1 або 2 покриття Regal® Select Premium Фарба та ґрунтовка для інтер'єру, Яєчна шкаралупа (549)

Гіпсокартон: Грунтовка / обробка: 1 або 2 покриття Regal® Select Premium Фарба для інтер'єру & Праймер, яєчна шкаралупа (549)

Штукатурка: Грунтовка / обробка: 1 або 2 покриття Regal® Select Premium Фарба для інтер'єру & Праймер, яєчна шкаралупа (549)

Груба або безшарова кладка: Грунтовка: Внутрішнє / зовнішнє наповнювальне обладнання для кладки Ultra Spec® (571)

Оздоблення: 1 або 2 покриття Regal® Select Premium Фарба та ґрунтовка для інтер'єру, Яєчна шкаралупа (549)

Гладкий залитий або збірний бетон: Грунтовка / обробка: 1 або 2 покриття Regal® Select Premium Фарба для інтер'єру & Праймер, яєчна шкаралупа (549)

Чорний метал (сталь і залізо): Грунтовка: Ultra Spec® HP Acrylic Metal Primer (HP04) або Super Spec HP® Alkyd Metal Primer (P06)
Оздоблення: 1 або 2 покриття Regal® Select Premium Фарба та ґрунтовка для інтер'єру, Яєчна шкаралупа (549)

Рекомендації з нанесення:

Ретельно перемішайте фарбу перед нанесенням і періодично перемішуйте під час робіт. Наносьте один або два шари. Для кращого результату використовуйте щітку з нейлону/поліестеру Benjamin Moore®, високоякісний професійний валик Benjamin Moore® або **схожий за якістю продукт. Можна наносити також розпиленням.**

Безповітряне розпилення:

Тиск: 1500-2500 psi, Тіп 0.013-0.017.

Щітка: нейлон/поліестер.

Розведення/Очищення:

Розведення: не потрібно, але якщо потрібно для отримання бажаних властивостей нанесення, можна додати невелику кількість чистої води. Ніколи не додайте інші фарби або розчинники. Промийте все обладнання у теплій мильній воді відразу ж після використання. Розпилювач необхідно сполоснути уйит-спіритом, щоб не утворювалася іржа. Не додавайте інші фарби чи розчинники!

Інформація про безпеку та захист навколишнього середовища. Фарбуйте лише в добре провітрованому приміщенні. Не вдихайте розпилений туман і шліфувальний пил. Уникайте потрапляння в очі і тривалого або повторного контакту зі шкірою. Використовуйте захисні окуляри та рукавички під час нанесення, шліфування та очищення. Використовуйте сертифікований NIOSH респіратор, згідно з інструкціями виробника.

Гігієна довілля та інформація з техніки безпеки УВАГА!

Використовуйте лише в добре вентильованому приміщенні. Не вдихайте пари, розпилений туман або шліфувальний пил. Переконайтеся, що під час нанесення та висихання до приміщення надходить свіже повітря. Уникати потрапляння в очі і тривалого або повторного контакту зі шкірою. Вдягнувши респіратор, затверджений NIOSH, убезпечте себе від впливу розпиленого туману та пилу при розпилюванні під час нанесення, шліфування та очищення. Використовуйте респіратор згідно з інструкцією виробника. Після кожного використання щільно закривайте банку. Після роботи ретельно вимийте руки.

ПЕРША ДОПОМОГА: При потрапленні в очі негайно промийте їх великою кількістю води протягом принаймні 15 хвилин; при потрапленні на шкіру промийте її водою з милом. Якщо симптоми не проходять, зверніться до лікаря. Якщо у вас утруднене дихання, вийдіть на свіже повітря. Якщо самопочуття не покращується, негайно зверніться до лікаря.

У РАЗІ РОЗЛИВУ – Просушити інертним матеріалом та утилізувати, як зазначено в розділі "Очищення".

**ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ!
БЕРЕГТИ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ**