

#### Характерні особливості

- Висока адгезія і герметизація
- Стійкість до грибка
- Швидке висихання
- Стійкість до розбризкування
- Захисне покриття, стійке до плісняви

#### Рекомендований для нанесення на

**Інтер'єр:** Наноситься на нові чи попередньо пофарбовані поверхні із дерева, фанери, гіпсокартону, на стельову плитку, вогнетривку пластмасу (Formica®), оргаліт (Masonite®), керамічну плитку та вистояну штукатурку. **Екстер'єр:** Наноситься на нові чи попередньо пофарбовані поверхні з дерева, фіброцементу, сайдингових плит, алюмінію, оцинкованого металу, цегли, вистояної кладки та на попередньо пофарбовані поверхні з чорних металів.

**Види забруднень:** Плями від води, проступаючого таніну, диму, маркерів, кольорової крейди, ручок, олівців, нікотину, відбитки рук та пальців, побутові плями, наприклад від кави, та багато інших.

У випадках особливо складного забруднення можуть знадобитися 2 шари праймера. Залиште праймер до повного висихання для досягнення найкращих результатів.

#### Загальний опис

Високоякісний 100% акриловий праймер для внутрішніх і зовнішніх робіт для усіх типів поверхонь. Цей праймер забезпечує високу адгезію, стійкість до плям, швидко сохне, має слабкий запах у всіх типах інтер'єру та екстер'єру, де це необхідно.

#### Застереження при нанесенні

- Не рекомендується для герметизації сирого соснового дерева і сучків.
- Не наносьте на тверді непористі поверхні, такі як глазурована кераміка і кольорові метали, оскільки для максимальної адгезії та висихання можуть знадобитися 3-4 дні.
- Не наносьте, коли температура повітря і поверхні нижче 40 °F (4,4 °C).
- Не підходить для нанесення на тверді непористі поверхні в місцях постійного намокання, таких як душові.

### Інформація про продукт

| Кольори — Стандартні:                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Технічні дані:                                                                                                                      |  | Білий колір                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Білий (00)                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Тип фарби                                                                                                                           |  | 100% акриловий латекс                                                                                                                                                                                         |  |
| Можна додати щонайбільше 2 унцій (59,1471 мл) колоранту Gennex® Benjamin Moore® на галон.                                                                                                                                                                             |  | Вид пігменту                                                                                                                        |  | Диоксид титану                                                                                                                                                                                                |  |
| — Нестандартні кольори:                                                                                                                                                                                                                                               |  | Масова частка сухого залишку                                                                                                        |  | 35%                                                                                                                                                                                                           |  |
| Зв'яжіться з вашим представником Benjamin Moore.                                                                                                                                                                                                                      |  | Покривна здатність з галону при рекомендованій товщині плівки                                                                       |  | 400 – 450 кв. фт. (27,87 – 37,16 м²)                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Сертифікати й атестати:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |  | Рекомендована товщина                                                                                                               |  | — Мокрої 3,8 міл                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>ЛОС відповідає вимогам усіх регульованих територій</b>                                                                                                                                                                                                             |  | — Сухої 1,3 міл                                                                                                                     |  | Залежно від текстури поверхні і пористості. Обов'язково розрахуйте необхідну кількість фарби для виконання техзавдання. Це гарантуватиме однорідність кольору та зведе до мінімуму можливість надлишку фарби. |  |
| Відповідає вимогам Системи сертифікації в галузі проектування об'єктів енергоефективного та екологічного будівництва (LEED® v4 Credit)                                                                                                                                |  | Час висихання @ 77 °F (25 °C) @ 50% RH                                                                                              |  | — На дотик 30 хвилин                                                                                                                                                                                          |  |
| Відповідає вимогам Системи сертифікації в галузі проектування об'єктів енергоефективного та екологічного будівництва (LEED® v4 Credit)                                                                                                                                |  | — Другий шар                                                                                                                        |  | 1 година                                                                                                                                                                                                      |  |
| Відповідає вимогам CHPS                                                                                                                                                                                                                                               |  | Висока вологість і низькі температури можуть призвести до збільшення часу висихання, для нанесення другого шару та до експлуатації. |  | Висихає випаровуванням, коалесценцією                                                                                                                                                                         |  |
| Викиди виробу сертифіковані Департаментом громадського здоров'я Каліфорнії (CDPH v1 Emission Certified)                                                                                                                                                               |  | В'язкість                                                                                                                           |  | 98+2 од. Кребса                                                                                                                                                                                               |  |
| Галузевий інститут стандартизації лакофарбових покриттів MPI # 6, 39, 137, 137 X-Green™                                                                                                                                                                               |  | Точка займання                                                                                                                      |  | відсутня                                                                                                                                                                                                      |  |
| Галузевий інститут стандартизації лакофарбових покриттів MPI # 6, 39, 137, 137 X-Green™                                                                                                                                                                               |  | Глянцевість / Блиск                                                                                                                 |  | Глибокий матовий (8-14 @ 85°)                                                                                                                                                                                 |  |
| Проникність для парів води: Американське товариство з випробування матеріалів ASTM D1653 (метод А): 7 перм                                                                                                                                                            |  | Температура поверхні при нанесенні                                                                                                  |  | — Мін. 40 °F (4,4 °C)                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | — Макс.                                                                                                                             |  | 90 °F (32,2 °C)                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Технічна допомога:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |  | Розбавлення                                                                                                                         |  | Не розбавляйте.                                                                                                                                                                                               |  |
| Надає місцевий авторизований незалежний дилер Benjamin Moore. Щоб дізнатися про місцезнаходження найближчого дилера, телефонуйте за номером (044) 2236314, (094) 9477431 або ж відвідайте сайт <a href="http://www.benjaminmoore.com.ua">www.benjaminmoore.com.ua</a> |  | Очищуючий розчинник                                                                                                                 |  | чиста вода                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Вага галона                                                                                                                         |  | 10,2 футнів (4,62 кг)                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Зберігати при темп.:                                                                                                                |  | — Мін. 40 °F (4,4 °C)                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | — Макс.                                                                                                                             |  | 90 °F (32,2 °C)                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Леткі органічні сполуки (ЛОС)</b>                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 29,3 грамів/літр                                                                                                                    |  | 0,24 фунтів/галон                                                                                                                                                                                             |  |

♦ Зазначені значення отримані для білого кольору. Зв'яжіться з дилером Benjamin Moore щодо значень інших баз чи кольорів.

Компанія Benjamin Moore & Co. 101 Парагон Драйв, Монтвейл, Нью-Джерсі 07645 Тел. дилера в Україні: (044) 2236314 Моб.: (097) 947-7431 [www.benjaminmoore.com.ua](http://www.benjaminmoore.com.ua)

**Підготовка поверхні**

Поверхня, яка підлягає фарбуванню, повинна бути чиста, суха й очищена від пилу, бруду, воску, мила, олив, мастила, водорозчинних матеріалів та плісняви. Видаліть усю фарбу, яка відшарувалася, і відшліфуйте ці ділянки, щоб вирівняти краї з прилягаючими поверхнями. Блискучі ділянки повинні бути заматовані. Поверхню з гіпсокартону необхідно очистити від шліфувального пилу.

Нова штукатурка і цегляна кладка повинні бути оброблені праймером перед фарбуванням. Витримана штукатурка повинна бути твердою, мати легкий блиск і максимум 10 PH. Пористість і м'якість штукатурної поверхні вказує на те, що поверхня не повністю висушена. Не рекомендовано шліфувати штукатурену /гіпсову поверхню, за допомогою ножа або інших гострих предметів, щоб не пошкодити покриття. Рекомендовано використовувати праймер до та після зашпарювання дірок. Литий пористий бетон та бетон з дуже гладкою поверхню повинен бути протравлений або зашліфований після видалення всіх рихлих часток і таких, що лущаться для покращення адгезії. Перед нанесенням праймеру необхідно очистити поверхню від пилу та рихлих часток. Дерев'яні поверхні повинні бути ретельно висушеними. Увага! Гладенька зібрана вагонка або дерев'яний сайдинг повинні бути зашліфовані піскоструменевим апаратом. Зняття «глянцевого розпилю» (мельничної глазури, mill glaze) забезпечить належне проникнення праймеру в матеріал та адгезію.

**Складні для фарбування поверхні:** Якщо на поверхні під фарбування виділяється танін або наявні плями від диму, алкідний праймер Benjamin Moore® нейтралізує їх. Продавець Benjamin Moore® у вашому регіоні може порекомендувати правильний праймер для ваших особливих потреб.

**УВАГА!** Знищення, очищення піскоструменевим апаратом чи зняття шару старої фарби може вивільнити свинцевий пил. СВИНЕЦЬ ТОКСИЧНИЙ. ПЕРЕБУВАННЯ ПІД ДІЄЮ СВИНЦЮ МОЖЕ ЗАВДАТИ СЕРЬОЗНОЇ ШКОДИ, ТАКОЇ ЯК ПОШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, ОСОБЛИВО У ДІТЕЙ. ВАГІТНІ ЖІНКИ ПОВИННІ УНИКАТИ ДІЇ СВИНЦЮ. Щоб обмежити вплив свинцю, використовуйте респіратор, затверджений NIOSH. Проводьте ретельне очищення за допомогою вакуумного високоефективного повітряного фільтру HEPA і вологої ганчірки. Перед початком робіт дізнайтеся, як захистити себе та свою сім'ю, зателефонувавши на Гарячу інформаційну лінію за телефоном 1-800-424-LEAD чи завітавши на сайт [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead)

**Вибір праймеру та фінішного покриття**

Нова поверхня повинна бути повністю заґрунтована. Раніше пофарбовану поверхню можна заґрунтувати за необхідності, або якщо є не заґрунтовані ділянки. Для досягнення максимальної покривної здатності використовуйте Sure Seal™ латексний праймер-герметик затонований у колір, наближений до кольору фінішного покриття. Особлива примітка: Певні кольори вимагають використання праймеру Deep Color Base Primer, затонованого за особливою рецептурною формулою для досягнення бажаного кольору. Проконсультуйтеся із продавцем у вашому регіоні.

**Деревина, композитні матеріали на основі деревини:**

**Праймер:** Sure Seal™ латексний праймер-герметик (027)

**Смолянисті породи дерева (кедр та червоне дерево):** Fresh Start® Multi-Purpose Latex Primer (N023), Fresh Start® Multi-Purpose Oil Based Primer (024) або Sure Seal™ Latex Primer Sealer (027)

**Фінішне покриття:** 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

**Гіпсокартон:**

**Праймер:** Sure Seal™ латексний праймер-герметик (027)

**Фінішне покриття:** 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

**Штукатурка:**

**Праймер:** Sure Seal™ латексний праймер-герметик (027)

**Фінішне покриття:** 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

**Кладка; груба або з вибоїнами:**

**Праймер:** Ultra Spec® Masonry Interior/Exterior Hi-Build Block Filler (571)

**Фінішне покриття:** 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

**Кладка; Литий або збірний бетон:**

**Праймер:** Sure Seal™ Latex Primer Sealer (027) або Ultra Spec® Masonry

**Фінішне покриття:** 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

**Чорний метал (сталь та залізо):**

**Праймер:** Ultra Spec® HP Acrylic Metal Primer (HP04) або Super Spec HP® Alkyd Metal Primer (P06)

**Фінішне покриття:** 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

**Кольоровий метал (гальванізований метал та алюміній):** Усі нові металеві поверхні повинні бути ретельно очищені від забруднень за допомогою Corotech® Oil & Grease Emulsifier (V600). Нові блискучі поверхні з кольорового металу, які будуть активно експлуатуватися, повинні бути зачищені особливо дрібним наждачним папером для покращення адгезії.

**Праймер:** Ultra Spec® HP Acrylic Metal Primer (HP04) або Sure Seal™ Latex Primer Sealer (027)

**Фінішне покриття:** 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

**Повторне фарбування поверхонь:** Нова поверхня повинна бути повністю заґрунтована праймером, вказаним вище.

**Нанесення**

Ретельно перемішайте фарбу перед нанесенням і періодично перемішуйте під час робіт. Наносьте один або два шари. Нанесення фарби: Для досягнення найкращих результатів використовуйте фірмову щітку Benjamin Moore® преміальної якості з нейлону та поліестеру, преміальний валик Benjamin Moore® або схожий за якістю продукт. Фарбуйте, починаючи з нефарбованої ділянки вбік уже пофарбованої поверхні. Праймер можна наносити також розпиленням.

Безповітряне розпилення: Тиск: 1500 – 2500, сопло: .013 - .017.

**Розчинення/Очищення**

Розведення не потрібне, за винятком з високою температурою повітря та поверхні під фарбування, а також при роботі з повітряним пульверизатором. Ніколи не додавайте інші фарби та розчинники.

Мийте водою з милом. Після закінчення робіт розпилювач необхідно сполоснути уйит-спиритом, щоб не утворювалася іржа, або ж слідуйте інструкціям місцевого регулювання щодо використання розчинника.

ВИКОРИСТАЙТЕ УВЕСЬ ВМІСТ БАНКИ АБО УТИЛІЗУЙТЕ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ. Сухі порожні банки можна утилізувати згідно з програмою утилізації тари. Місцеві вимоги до утилізації можуть змінюватися; щодо можливих способів утилізації проконсультуйтеся з вашим відділом охорони здоров'я або відділом охорони навколишнього природного середовища.

**Гігієна довкілля та інформація з техніки безпеки**

**Використовуйте лише в добре вентильованому приміщенні.** Не вдихайте пари, розпилений туман або шліфувальний пил.

Переконайтеся, що під час нанесення та висихання до приміщення надходить свіже повітря. Уникати потрапляння в очі і тривалого або повторного контакту зі шкірою. Вдягнувши респіратор, затверджений NIOSH, убезпечте себе від впливу розпиленого туману та пилу при розпилюванні під час нанесення, шліфування та очищення.

Використовуйте респіратор згідно з інструкцією виробника. Після кожного використання щільно закривайте банку. Після роботи ретельно вимийте руки.



**УВАГА** Може викликати рак та порушення репродуктивної функції— [www.P65warnings.ca.gov](http://www.P65warnings.ca.gov)

**ПЕРША ДОПОМОГА:** При потрапленні в очі негайно промийте їх великою кількістю води протягом принаймні 15 хвилин; при потрапленні на шкіру промийте її водою з милом. Якщо симптоми не проходять, зверніться до лікаря. Якщо у вас утруднене дихання, вийдіть на свіже повітря. Якщо самопочуття не покращується, негайно зверніться до лікаря. **У РАЗІ РОЗЛИВУ** — Просушити інертним матеріалом та утилізувати, як зазначено в розділі "Очищення". **ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ! БЕРЕГТИ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ!**