

WATERBORNE CEILING PAINT 508

Характерні особливості

- Відмінна покривна здатність.
- Легко наноситься.
- Не залишає смуги.
- Приховує дефекти і нерівності поверхні.
- Стійкість до розбризкування при нанесенні валиком.
- Дає гарне, однорідне, матове покриття.
- Є самогрунтуючою при нанесенні на гіпсокартон

Опис

Акрилова високоякісна ультра-матова фарба супер преміум-класу. Спеціально розроблена для стель, вона приховує звичайні недоліки стельової поверхні для створення бездоганного вигляду. Завдяки стійкості до розбризкування і достатньому часу для роботи з покриттям, щоб уникнути перехлеста шарів.

Рекомендована для:

Використання в комерційних і житлових будівлях, де необхідно отримати відмінне покриття. Використання на новій або раніше пофарбованій сухій штукатурці, шпалерах, витриманої кам'яної або цегляної поверхні.

Обмеження

- не використовувати при температурі поверхні і повітря нижче 10°C. Висока вологість і низька температура збільшать термін висихання і готовність до використання.

Інформація		
Colors — Standard: N/A	Технічні дані	Пастельні кольори
	Тип:	акриловий латекс.
— Тонувальні бази: Benjamin Moore® Gennex® Bases 1X, 2X, 3X, 4X	Тип пігменту:	TiO ₂ .
	Об'єм твердих речовин	36,5%.
— Нестандартні кольори: Зверніться до представників Benjamin Moore.	Покривна здатність з галону при рекомендованій товщині плівки:	400 — 450 кв. фт. (37,1 — 41,8 м ²).
	Товщина плівки:	мокрої: 3.8 міл. сухої: 1,4 міл.
Сертифікати й атестати: ЛОС відповідає вимогам усіх регульованих територій Zero VOC Class A (0-25) over non-combustible surfaces when tested in accordance with ASTM E-84 Master Painter Institute MPI # 53, 53 X-Green™, 143 and 143 X-Green™ Anti-microbial - This product contains antimicrobial additives that inhibit the growth of mold and mildew on the surface of the paint film. Температура зберігання Min. 40 °F (4,4 °C), Max. 90 °F (32 °C). Леткі органічні сполуки (ЛОС) 0 грамів/літр будь-яка база. Будь-який колір.	Залежно від текстури поверхні і пористості. Переконайтесь, що нанесена необхідна кількість фарби. Це забезпечить однорідність кольору і унеможливить перевитрату	
	Час висихання	— на дотик 1 години — повторне нанесення 2 години
	@ 77 °F (25 °C) @ 50% RH	
	Пофарбовані поверхні можна мити через два тижні. Висока вологість повітря та низька температура, збільшує час кристалізації.	
	Висихання:	випаровування, коалісценцією .
	В'язкість:	103 ±3 ед KU..
	Точка займання:	ні.
	Глянець / Блиск:	Глибокий мат flat (0-2 @ 85°)
	Температура поверхні при нанесенні:	— Мін. 50 °F (10 °C) — Мх. 90 °F (32 °C)
	Розбавлення	Чиста вода
	Розчинник для очищення	Чиста вода
	Вага:	11,9 фунтів (5.39кг) ..
Температура зберігання	— Мін.	40 °F (4.4 °C)
	— Мак.	90 °F (32 °C)

Підготовка поверхні.

Поверхня що фарбується повинна бути чистою, сухою, не містити ваки, масла, бруду, цвілі, фарби лущиться, водорозчинних речовин. Видаліть фарбу що лущиться і відшліфуйте до тонкого, гладкого стану. Блискуча поверхня повинна бути заматована.

Незабарвлена поверхня і кам'яна кладка.

Перед нанесенням ґрунту, нова штукатурка або кам'яна поверхня повинні сохнути протягом 30-60 днів. Всю поверхню необхідно ретельно очистити від часток що осипаються за допомогою жорсткої волокнистої щітки.

Цвіль.

При наявності цвілі її необхідно очистити за допомогою засобу для видалення цвілі, в іншому випадку вона проявиться через забарвлену поверхню. Якщо цвілі дуже багато, використовуйте спеціальне обладнання для очищення від цвілі. Попередження: використовуйте гумові рукавички, робочі окуляри і захисний одяг при нанесенні засобу для видалення цвілі. Дотримуйтесь інструкцій виробника.

Гіпсокартон, новий.

Праймер: Fresh Start All-Purpose 100% Acrylic Primer (023) або Regal Primer (216).

Фініш: 1 або 2 шари Benjamin Moore® Waterborne Ceiling Paint (508).

Штукатурка, витримана.

Праймер: Fresh Start All-Purpose 100% Acrylic Primer (023) або Regal Primer (216).

Фініш: 1 або 2 шари Benjamin Moore® Waterborne Ceiling Paint (508).

Дерево і дерев'яний матеріал, новий.

Праймер: Fresh Start All-Purpose 100% Acrylic Primer (023) або Regal Primer (216).

Фініш: 1 або 2 шари Benjamin Moore Waterborne Ceiling Paint (508).

Литий або збірний бетон.

Праймер: Fresh Start All-Purpose 100% Acrylic Primer (023) або Regal Primer (216).

Фініш: 1 або 2 шари Benjamin Moore® Waterborne Ceiling Paint (508).

Незабарвлений метал (залізо).

Праймер: Ironclad® Latex Low Lustre Metal & Wood Enamel (363 / C363) або Ironclad® Alkyd Low Lustre Metal & Wood Enamel (C163).

Фініш: 1 або 2 шари Benjamin Moore® Waterborne Ceiling Paint (508).

Рекомендації з нанесення.

Ретельно перемішати перед нанесенням і періодично перемішувати під час робіт. Наносити 1 або 2 шари. Використовуйте професійну нейлонову щітку або валик Benjamin Moore® або інший схожий продукт. Якщо край починає сохнути або якась частина поверхні залишилася неокрашеною, спочатку дайте всій поверхні повністю висохнути, а потім підфарбуйте незабарвлений ділянку.

Щітка: нейлон / поліестер.

Розведення: не потрібно.

Безповітряний розпоршення. Тиск: 1000-2000 psi
Tip 0.013-0.017.

Очищення.

Промити все обладнання відразу ж після використання. Розпилювач необхідно сполоснути Уайт-спіритом, щоб не утворювалася іржа.

ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ МІСЦІ ДЛЯ ДІТЕЙ

БОЇТЬСЯ

МОРОЗА.