

Характерні особливості:

- Забезпечує захист і колір, зберігаючи при цьому вигляд текстури деревини;
- Може застосовуватися на новій, обробленій під тиском деревині, дерево містких матеріалах, які ретельно висушені;
- Водовідштовхувальне покриття;
- Стійкість до подряпин;
- Підходить для використання на всіх типах дерев'яних настилів, сайдингу і меблів;
- Спеціально розроблено для протидії зростанню цвілі на плямистій плівці;
- Можна наносити на дерев'яну поверхню, попередньо пофарбовану прозорим або напівпрозорим покриттям, яка вивітрилася, але не відшаровується і не лущиться.

Рекомендований для нанесення на:

Високоякісної обробки житлових і комерційних приміщень, де необхідно покриття найвищої якості. Для застосування на новій деревині, обробленій під тиском, і на раніше пофарбованій пористої деревині, яка вивітрилася.

Загальний опис:

Преміальної якості, напівпрозора пропитка, розроблена для проникнення і захисту деревини, з функціями опору стирання. Служить для фарбування дерев'яних настилів, сайдингу, огорож і меблів. Напівкольорова морилка містить максимальну кількість пігменту, при цьому повністю не закриваючи зерно і текстуру дерева.

Застереження при нанесенні:

- Використовувати на раніше пофарбованій деревині, якщо попереднє покриття не було повністю видалено не рекомендується;
- Насиченість кольору залежить від того, наскільки густо нанесено продукт, також пористості або текстури деревини. Завжди пробуйте продукт на поверхні, ідентичній тій, на яку плануєте наносити морилку.
- Нанесення покриття занадто рясно, нанесення декількох шарів або нанесення на запечатаній поверхні призведе до повільного вбирання і збільшення часу висихання.

Інформація про продукт

Кольори :

Відсутні

— **Тонувальні бази – Прозора:** Основа очищення відтінків (06)
Тонуйте лише барвниками Benjamin Moore® Color Preview®

— Нестандартні кольори:

Зв'яжіться з вашим представником Benjamin Moore.

Сертифікати й атестати:

VOC REGION	COMPLIANT	
	329	C329
FEDERAL	YES	YES
OTC	NO	YES
OTCII	NO	YES
CARB	NO	YES
CARB07	NO	YES
UTAH	NO	YES
AZMC	NO	YES
SCAQMD	NO	NO

Технічна допомога: Надає місцевий авторизований незалежний дилер Benjamin Moore. Щоб дізнатися про місце розташування найближчого дилера, телефонуйте за номером (044) 2236314, (067) 3858774, www.benjaminmoore.com

Технічні дані:

Прозора база

Тип фарби	Льняна олія
Вид пігменту	Відсутній
Масова частка сухого залишку	0329 = 36% C329 = 56%

Покривна здатність з галону при рекомендованій товщині плівки	200 – 350 sq. ft. (18.6 – 32.5 кв.м.)
---	--

Рекомендована товщина	— Мокрої	Проникаючий мінімум
	— Сухої	Проникаючий мінімум

Залежно від текстури поверхні і пористості. Обов'язково розрахуйте необхідну кількість фарби для виконання тех.завдання. Це гарантуватиме однорідність кольору та зведе до мінімуму можливість надлишку фарби.

Час висихання @ 77 °F (25 °C) @ 50% RH	— На дотик	6-8 годин
	— Для другого шару	24-48 години
	— Експлуатація	5-7 днів

Пофарбовані поверхні можна мити через два тижні після фарбування. Висока вологість і низькі температури можуть призвести до збільшення часу висихання, для нанесення другого шару та до експлуатації.

Висихає	Коалесценцією, випаровуванням
В'язкість	< 50 KU
Точка займання	39.44 °C
Глянець / Блиск	Глибокий матовий (3-8 @ 85°)

Температура поверхні при нанесенні	— Мін.	40 °F (4.4 °C)
	— Макс.	90 °F (32.2 °C)

Розбавлення Не допускається

Очищуючий розчинник Мінерал. спирт

Вага галона	0329 = 7.27 lbs (3.29 кг) C329 = 9.24 lbs (4.19 кг)
-------------	--

Зберігати при темп.:	— Мін.	40 °F (4.44 °C)
	— Макс.	90 °F (32.2 °C)

Леткі органічні сполуки (ЛОС)

0329 = 503 грамів/літр	4.20 Lbs./Gallon
C329 = 226 грамів/літр	1.91 Lbs./Gallon

Підготовка поверхні

Оптимальний результат досягається при нанесенні на чисте, сухе, готове до просочування дерево.

Нова дерев'яна поверхня:

Нова деревина: гладкий струганий дерев'яний сайдинг, оздоблення або палуба повинні бути ретельно оброблені або оброблені за допомогою Benjamin Moore® Brighten, Brightener & Neutralizer (317), щоб нейтралізувати «млинна глазур», і забезпечити належне проникнення і адгезію. Після підготовки проводиться повний тест на проникнення шляхом нанесення декількох крапель води на сухий субстрат. Якщо вода не проникає швидко, повторіть, підготуйте або зверніться до продавця Benjamin Moore®.

Деревина, що вивітрилась: перед фарбуванням вивітрена деревина повинна бути оброблена за допомогою Benjamin Moore® Restore, для Gray & Weathered Wood (N316), виконуючи вказівки на етикетках, поки поверхня не буде очищена від вільних або пошкоджених дерев'яних волокон.

Раніше пофарбовані поверхні: може бути нанесена на раніше пофарбовану прозорою або напівпрозорою морилкою поверхню, з якою вивітрена але не лущиться. Видаліть забруднення та залишки пилу з вивітреної поверхні з допомогою Benjamin Moore® Clean (N318) та ретельно висушіть.

Якщо існує покриття лущиться, воно має бути видалене перед фарбуванням. Нанесена фарба, просочення або герметик можуть бути видалені шляхом шліфування з допомогою машини On Floor або з використанням Бенджамін Мур® Remove, Finish Remover (315).

Невивітрені поверхні, такі як: карнизи, стелі, виступи або захищені стіни повинні бути промиті Benjamin Moore® Clean, Multi-Purpose Cleaner (N318) і промитий сильним потоком з садового шланга для видалення поверхневих солей, які можуть перешкоджати належній адгезії.

Ціль: Плями з цвілі повинні бути вилучені шляхом очищення за допомогою Benjamin Moore® Clean (N318) перед нанесенням покриття на поверхню.

Увага: див. Технічні дані 315, N316, 317 і N318 і паспорти безпеки матеріалів для інструкцій щодо їх належного використання і обробки.

Застереження! Під час видалення старої фарби, може виділятися свинцевий пил, який є токсичним. Особливо небезпечний для вагітних жінок та дітей. Носіть респіратор, затверджений NIOSH, для контролю впливу свинцю. Прибирати пил обережно за допомогою вакууму HEPA та мокрої швабри. Перш ніж почати, дізнайтеся як захистити себе та свою сім'ю - інформаційна гаряча лінія за номером 1-800-424-LEAD або увійдіть на сторінку www.epa.gov/lead.

Рекомендації з нанесення

Перед нанесенням переконайтеся, що ви маєте достатню кількість морилки на необхідну площу. Ретельно перемішайте і періодично помішуйте в процесі нанесення. Рекомендований метод нанесення - пензлем. Також можливе нанесення валиком та розпилювачем при такому нанесенні використовуйте додатково щітку для забезпечення рівномірного нанесення. Наносити покриття в тому вигляді як воно є в банці.

Надмірне нанесення матеріалу може викликати збільшення часу висихання і нерівномірність блиску фінішного покриття. Для мінімізації напливів дотримуйтесь мокрого краю.

На горизонтальний сайдинг нанесіть просочення на секцію з 2 або 3 дошок повністю по всьому будинку. Опустіть драбину і продовжуйте

тим же способом, поки сторона не буде завершена. Вертикальний сайдинг покривається за такою самою технологією зверху вниз.

Ніколи не зупиняйте фарбування в середині стіни; продовжуйте, поки не дофарбуєте до розриву, наприклад, вікна. Фарбувати настил слід по кілька дошок, утримуючи «мокрый край». Уникайте нанесення під прямими сонячними променями. Не застосовувати, коли температура повітря та поверхні нижче 4,4 ° C, не використовувати на вологих поверхнях. Не використовувати у період дощів.

При необхідності можна нанести другий шар просочення із розрахунку 1 галон (3,7 літри) на (46-55 м.кв) не менше ніж 500-600 кв. футів на галон. Зачекайте, 24-48 годин висихання першого шару просочення, до нанесення другого шару. Зверніть увагу, що кількість шарів впливає на непрозорість фінішного покриття та затемнює натуральний колір деревини. Багатшаровість призводить до незначного блиску. Такий блиск поступово зникатиме при нормальному вивітрюванні.

Безконтактне нанесення: Безвоздушний пульверизатор

Spray, Airless: Fluid Pressure — 1,000 to 2,000 PSI; Tip — .011–.013 Orifice

Розведення/Очищення

Не розводити. Очищення уайт-спирит або інший рекомендовані вашим дилером сольвент.

Інформація з безпеки і навколишньому середовищу

НЕБЕЗПЕКА - Ганчірки, шерсть або інші матеріали що ввібрали цей продукт можуть загорітися. Безпосередньо після використання, такі речі мають знаходитися у водонепроникному металевому контейнері.

Використовуйте повністю та утилізуйте правильно. Цей товар містить органічні розчинники, які можуть нашкодити навколишньому середовищу при неправильному поводженні. Проконсультуйтеся з місцевим екологічним агентством щодо утилізації. Містить рідину та пари. Містить: 4-хлорбензотрифторид, нафтові дистилати та Метил етил кетоксим. Повторний, тривалий або навмисний вплив органічних розчинників або навмисне зосереджене вдихання пари може призвести до ураження мозку та нервової системи. Зберігати від високих температур та полум'я.

Наносити фарбу тільки в добре провітрюваному приміщенні. Не вдихайте розпилений туман або шліфувальний пил. При нанесенні в висиханні в приміщенні має бути свіже повітря. Уникайте потрапляння в очі і тривалого або повторного контакту зі шкірою. Використовуйте захисні окуляри і рукавички під час нанесення, шліфування і очищення. Використовуйте сертифікований NIOSH респіратор, слідуючи інструкціям виробника. Рекомендовано закривати контейнер після нанесення. Ретельно мити руки.

ПЕРША ДОПОМОГА: При вдиханні парів або пилу вийдіть на свіже повітря. При потраплянні в очі негайно промийте їх великою кількістю води протягом принаймні 15 хвилин; при потраплянні на шкіру промийте її водою з милом. Якщо симптоми не зникають, зверніться до лікаря. Якщо у вас утруднене дихання, вийдіть на свіже повітря. Якщо самопочуття не покращується, негайно зверніться до лікаря. **У РАЗІ РОЗЛИВУ** — Просушити інертним матеріалом та утилізувати, як зазначено в розділі "Очищення". **У разі пожежі** використовуйте піну, CO2, суху хімічну речовину або водяний туман. Ознайомтесь з SDS на сторінці benjaminmoore.com для детальнішої інформації щодо безпеки.

**ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ МІСЦІ ДЛЯ ДІТЕЙ
БОЙТЬСЯ МОРОЗУ**