

Характерні особливості:

- Відмінне розтікання і вирівнюючі властивості;
- Чудова стійкість;
- Зведено до мінімуму явище пожовтіння;
- Відсутність неприємного запаху традиційної алкідної емалі;
- Висока стійкість до миття;
- Чудова адгезія до основи;
- Легке застосування;
- Знижений вміст летючих органічних сполук (екологія);
- Продукт відповідає LEED®;
- Можливість використовувати в інтер'єрі та екстер'єрі.

Рекомендації щодо нанесення:

Призначена для декорації і збереження раніше пофарбованих або ґрунтованих дерев'яних і металевих поверхнях, представлених в інтер'єрі: дверей, меблів, дверних коробок, дерев'яних панелей і вагонки, елементів оздоблення (плінтусів, балюстрад, поручней і розпису панелей, фарбування шаф, а також для фарбування стін і стель.

Наноситься на заґрунтовані або раніше пофарбовані гіпсокартонні плити, штукатурку, цегляну кладку, дерев'яну і металеву поверхню.

Для зовнішнього застосування може бути використана, на попередньо заґрунтованих поверхнях, металевих, цегляних, дерев'яних конструкціях, в тому числі з кедрів та червоного дерева.

Загальний опис:

Високоякісна алкідна емаль на водній основі, добре розтікається і відповідає характеристикам алкідної фарби. Стійке покриття з високим блиском, підлягає багаторазовому миттю. Легко наноситься, не розбризкується, миється водою з милом.

Застереження при нанесенні:

- Для досягнення правильної адгезії емалі з лаками, що каталізуються або синтетичними покриттями може знадобитися шліфування і ґрунтування, згідно специфікації див. нижче. Рекомендовані ґрунт-фарби (праймера див Primer) / FinishSystems.
- В залежності від погодних умов і умов висихання, може знадобитися до 30 днів, для досягнення оптимального висихання.
- Не використовувати в екстер'єрі по сосні.

Інформація про продукт

Кольори – Стандарт:

Білий (01), Чорний (80)

— Тонувальні бази:

Benjamin Moore® Gennex® bases 1X, 2X, 3X, 4X

— Нестандартні кольори:

Зв'яжіться з вашим представником Benjamin Moore.

Сертифікати й атестати:

Відповідає стандартам ЛОС у всіх регульованих областях.

Class A (0-25) over non-combustible surfaces when tested in accordance with ASTM E-84

Master Painter Institute MPI # 53

Water Vapor Transmission: ASTM D1653 (method A): 2.59 perms

Технічна допомога: Надає місцевий авторизований незалежний дилер Benjamin Moore. Щоб дізнатися про місце розташування найближчого дилера, телефонуйте за номером (044) 2236314, (094) 9477431

Технічні дані: Пастельна база

Тип фарби		Водорозчинний алкід
Вид пігменту		TiO ₂
Масова частка сухого залишку		40%
Покривна здатність з галону при рекомендованій товщині плівки		400 – 500 sq. ft. (37.2 – 46.5 кв.м.)
Рекомендована товщина	— Мокрої	0.091 мм
	— Сухої	0.035 мм
Залежно від текстури поверхні і пористості. Обов'язково розрахуйте необхідну кількість фарби для виконання техзавдання. Це гарантуватиме однорідність кольору та зведе до мінімуму можливість надлишку фарби.		
Час висихання @ 77 °F (25 °C) @ 50% RH	— На дотик	4-6 годин
	— Для другого шару	16 годин
Пофарбовані поверхні можна мити через два тижні після фарбування. Висока вологість і низькі температури можуть призвести до збільшення часу висихання, для нанесення другого шару та до експлуатації.		
Висихає		Окисленням, випаровуванням
В'язкість		91 ± 3 KU
Точка займання		Відсутня
Глянець / Блиск		Високий глянець (85 min @ 60°)
Температура поверхні при нанесенні	— Мін.	50 °F (10 °C)
	— Макс.	100 °F (37.7 °C)
Розбавлення		Чиста вода
Очищуючий розчинник		Чиста вода
Вага галона		10.8 lbs (4.89 кг)
Зберігати при темп.:	— Мін.	40 °F (4.44 °C)
	— Макс.	90 °F (32.2 °C)
Леткі органічні сполуки (ЛОС)		
44 г/л		0.37 Lbs. / Gallon

ADVANCE® WATERBORNE INTERIOR/EXTERIOR ALKYD HIGH GLOSS N794

Підготовка поверхні

Поверхня, яка підлягає фарбуванню, повинна бути чистою, сухою і очищеною від пилу, бруду, грибка, воску, мила, масла, мастила і матеріалів, розчинних у воді.

Видаліть будь-яку фарбу, що відшарувалась і відшліфуйте ці області, щоб вирівняти краї з прилеглими поверхнями. Гладкі зони повинні бути зачищені (заматовані). Нова штукатурка і цегляна кладка повинна бути оброблена перед фарбуванням.

Нові оштукатурені або цегляні поверхні повинні бути оброблені / заґрунтовані, мати невеликий блиск і максимальну PH 10. Борошниста і пориста поверхня говорить про неправильну підготовку поверхні. Видаліть пісок, виступи, порізи та ін. пошкодження.

«Складні поверхні». Benjamin Moore пропонує різноманітні ґрунти для складних поверхонь, таких як смолиста деревина, жирні, марковані, тверді, блискучі поверхні, оцинкований метал та ін. Підберіть відповідний ґрунт перед нанесенням 792 ADVANCE® WATERBORNE INTERIOR / EXTERIOR ALKYD SATIN N792 на таку поверхню.

Рекомендації з використання ґрунт-фарби

Нові поверхні повинні бути оброблені праймером (ґрунт-фарбою) Для досягнення глибоких кольорів проконсультуйтеся зі своїм дилером.

Дерево і дерев'яні продукти. Primer: Advance® Waterborne Interior Alkyd Primer (790), Fresh Start® All-Purpose 100% Acrylic Primer (N023) або All-Purpose Alkyd Primer (024) Finish: 1 або 2 шари Advance® Waterborne Alkyd Satin (N792)

Гіпсокартон. Primer: Advance® Waterborne Interior Alkyd Primer (790) Finish: 1 або 2 шари Advance® Waterborne Alkyd Satin (N792)

Штукатурка. Primer: FreshStart® All-Purpose 100% Acrylic Primer (N023) або Fresh Start® 100% Acrylic Superior Primer (046) Finish: 1 або 2 шари Advance® Waterborne Alkyd Satin (N792)

Необроблена або шліфувана цегляна кладка. Primer: Super Spec® Latex Block Filler (160) або SuperSpec® MasonryInterior / Exterior Hi-Build BlockFiller (206) Finish: 1 або 2 шари Advance® Waterborne Alkyd Satin (N792)

Необроблений і оброблений бетон. Primer: FreshStart® All-Purpose 100% Acrylic Primer (N023) або Fresh Start® 100% Acrylic Superior Primer (046) Finish: 1 або 2 шари Advance® Waterborne Alkyd Satin (N792).

Чорний метал (Залізо і сталь). Primer: Super Spec HP® Acrylic Metal Primer (P04) або Super Spec HP® Alkyd Metal Primer (P06) Finish: 1 або 2 шари Advance® Waterborne Alkyd Satin (N792).

Занадто гладка поверхня повинна бути обшліфована для досягнення кращої адгезії.

Кольорові метали (Оцинковані та алюміній). Всі нові поверхні повинні бути очищені з Super Spec HP® Oil & Grease Emulsifier (P83) для видалення забруднювачів.

Нові блискучі кольорові металеві поверхні, які будуть піддані стиранню повинні бути притуплені дуже дрібним наждачним папером або губкою з синтетичної сталі для поліпшення адгезії: Super Spec HP® Acrylic Metal Primer (P04) або Super Spec HP® DTM Acrylic Low Lustre (P25) Finish: 1 або 2 шари Advance® Waterborne Alkyd Satin (N792)

Вся корпусна дерев'яна поверхня повинна бути обшкурена / піскострумно оброблена (№220 або грубіше), перед нанесенням праймера; зачистка наждачним папером між шарами дозволить отримати більш гладку поверхню, весь пил повинен бути очищений.

Дерево, МДФ і Thermofoil 1 шар Advance® Waterborne Interior Alkyd Primer (790) Finish: 1 або більше шарів Advance® Waterborne Alkyd Satin (N792).

Ламінат (Formica) Primer: 1 шар Fresh Start® 100% Acrylic Superior Primer (046) Finish: 1 або більше шарів of Advance® Waterborne Alkyd Satin (N792)

Пластик (Vinyl / Вініл) обробка / профіль Primer: 1 шар of Advance® Waterborne Interior Alkyd Primer (790) після видалення пластикового блиску за допомогою (електричної шліфувальної машинки з 100 наждачним папером, або ручної шліфовки, яка може зажадати більше зусиль. Потім Finish : 1 або більше шарів Advance® Waterborne Alkyd Satin (N792).

При перефарбовуванні дотримуйтеся рекомендацій, зазначених вище.

Рекомендації з нанесення

Ретельно перемішати перед нанесенням і періодично перемішувати під час робіт. Наносите один або два шари. Для кращого результату використовуйте щітку з нейлону / поліестеру Benjamin Moore, високоякісний професійний валик з мікрофібри Benjamin Moore або схожий продукт. Можна наносити також розпиленням.

Може знадобитися додаткова вентиляція особливо в умовах підвищеної вологості, щоб прискорити час висихання, особливо, коли фарба наноситься поверх герметичних, твердих, непористих поверхонь.

Вологість ≤50% Температура 21 °C - 32 °C

Advance висихає нормально. На дотик: 4-6 годин, До повторного нанесення: 16 годин.

Вологість ≥ 50% Температура 10 °C - 21 °C

Advance буде сохнути повільніше, ніж зазвичай, щоб прискорити час висихання: провітрюйте приміщення з вентилятором і / або включите А / С (контроль вологості кондиціонера), щоб знизити вологість.

Вологість ≥ 85% Температура ≤10 °C

Не застосовувати продукт Advance.

Безповітряне розпорошення.

Тиск: 1500-2500 psiТіп 0.011-0.015.

Щітка: нейлон / поліестер.

Розведення:

Розведення не потрібно, але при необхідності для отримання бажаних властивостей, може бути додана невелика кількість чистої води. Не додавати інші фарби або розчинники.

Розведення / Очищення.

Промити все обладнання в теплій, мильній воді відразу ж після використання. Розпилювач необхідно сполоснути Уайт-спіритом, щоб не утворювалася іржа.

Інформація з безпеки і навколишнього середовища.

Наносити покриття тільки в добре провітрюваному приміщенні. Не вдихайте розпилений туман або шліфувальний пил. Уникайте потрапляння в очі і тривалого контакту зі шкірою. Використовуйте захисні окуляри і рукавички під час нанесення і шліфування. Використовуйте сертифікований NIOSH респіратор, слідуючи інструкціям виробника.

ЗБЕРІГАТИ В МІСЦЯХ, НЕДОСТУПНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ

БОЇТЬСЯ МОРОЗУ

ПЕРША ДОПОМОГА:

При потрапленні в очі негайно промийте їх великою кількістю води протягом принаймні 15 хвилин; при потрапленні на шкіру промийте її водою з милом. Якщо симптоми не проходять, зверніться до лікаря. Якщо у вас утруднене дихання, вийдіть на свіже повітря. Якщо самопочуття не покращується, негайно зверніться до лікаря.

У РАЗІ РОЗЛИВУ – Просушити інертним матеріалом та утилізувати, як зазначено в розділі "Очищення".