

Характерні особливості

- Зі значним блиском
- Довговічність
- Відмінне збереження кольору
- Легке в застосуванні
- Доступна у всіх кольорах
- Для внутрішнього та зовнішнього застосування
- Довічна гарантія

Опис

Aura® Grand Entrance® да змогу отримати насичений, яскравий колір і виняткову довговічність. Надає дверям блискучого покриття, завдяки своїй текстурі додає дверям вишуканості та елегантності

Рекомендована для:

Для використання на ґрунтованому або попередньо пофарбованому гіпсокартоні, штукатурці, деревині, металевій поверхні та шпалери.

Обмеження

- Не використовуйте на м'яких або гнучких поверхнях.
- Для максимального блиску та довговічності, необхідно 2 шари фарби
- Не наносити при температурі повітря і поверхні нижче 10 °C
- Доступно лише в квартках

Інформація		
Кольори — Стандартні: Білий (01)	Технічні дані	
	білий	
— Тонувальні бази: Benjamin Moore® Gennex® Bases 1X, 2X, 3X, 4X	Тип:	Уретан модифікований водовмісткий алкид.
	Тип пігменту:	TiO2.
— Нестандартні кольори: Зверніться до представників Benjamin Moore.	Масова частка сухого залишку:	38-42%
		100 – 125 sq. Ft.
Довічна обмежена гарантія Компанія Benjamin Moore & Co., Limited гарантує, що цей продукт при використанні відповідно до інструкції та інформації а етикетці: 1. Поверхня має бути підготовлена належним чином. Якщо в ході експлуатації поверхні у вас виникають проблеми зверніться до представника компанії Benjamin Moore	Покривна здатність з галону при рекомендованій товщині плівки:	
	Товщина плівки:	мокрої: 3,6 міл. сухої: 1,4 міл.
Якщо цей виріб не виконує, заявлені характеристики відповідно до етикетки інструкції протягом гарантійного терміну, компанія Benjamin Moore & Co., Limited буде надає докази про купівлю (оригінал квитанції про продаж), надання еквівалента або порівнянний товар безкоштовно. Оскільки ми не маємо контролю над поверхнею підготовка або застосування, ця обмежена гарантія не включає вартість праці для нанесення фарби Компанія Benjamin Moore & Co. Limited ні в якому разі не несе відповідальності непрямі, спеціальні, випадкові або наслідкові збитки, включаючи економічні збитки.	Залежно від текстури поверхні і пористості. Переконайтесь що ви нанесли необхідну кількість фарби. Це забезпечить однорідність кольору і унеможливить перевитрату.	
	Час висихання	— на дотик 4-6 години
	@ 77 °F (25 °C) @ 50% RH	— повторне нанесення 12 години
	Пофарбовані поверхні можна мити через два тижні. Висока вологість повітря та низька температура, збільшує час кристалізації.	
	Висихання:	випаровування, коалісценцією.
	В'язкість:	95 ± 5 K.
	Точка займання:	ні.
	Глянець / Блиск:	Сатин (20 - 35 @ 60°)
	Температура поверхні при нанесенні:	— Мін. 50 °F (10 °C) — Мкх. 90 °F (32 °C)
	Розбавлення	Чиста вода
	Розчинник для очищення	Чиста вода
	Вага:	10,9 фунтів (4,9кг)
	Температура зберігання	— Мін. 40 °F (4.4 °C) — Мак. 90 °F (32 °C)

Підготовка поверхні:

Поверхня що підлягає фарбуванню повинна бути чистою, сухою, не містити масла, мастила, мила, вакси, фарби що лущиться, водорозчинних матеріалів і цвілі. Видаліть фарбу що лущиться і відшліфуйте до тонкого, гладкого стану. Блискуча поверхня повинна бути заматована.

Складні поверхні: Бенджамін Мур пропонує різноманітні спеціальні ґрунтовки для використання над складними поверхнями, такими як смолянисті породи дерева, маркер, тверді глянцеві поверхні, де оцинкований метал або інші підкладки, де адгезія фарби або приховування плям - особлива проблема.

УВАГА! Якщо ви шліфуйте поверхню або видаляєте стару фарбу, ви можете вдихати пил що містить свинець. ЦЕ МОЖЕ ПРИЧИНИТИ ШКОДУ. Одягніть респіратор, затверджений NIOSH, щоб контролювати експозицію свинцю. Ретельно очистіть за допомогою HEPA. Перш ніж почати, дізнайтеся, як захистити себе і вашу родину, зв'язавшись із Національною гарячою лінією інформації для клієнтів за номером 1-800-424- або увійдіть на сторінку www.epa.gov/lead.

Праймер і фінішні покриття.

Нова поверхня повинна бути повністю заґрунтована, раніше пофарбовану поверхню можна заґрунтувати при необхідності, або якщо є не заґрунтовані місця.

Для деяких насичених (яскравих) відтінків необхідно використовувати Deep Color Base Primer для досягнення максимальної покривної здатності, та отримання бажаного кольору.

Деревина та вироби з деревини:

Праймер: : Fresh Start® Multi-Purpose Latex Primer (N023) або Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046). Для виробів з дерева використовуйте Fresh Start® Multi-Purpose Oil Based Primer (024)
Фініш: 2 шари Aura® Grand Entrance® Satin (147)

Смолянисті породи дерева:

Праймер: Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046)
Фініш: 2 шари Aura® Grand Entrance® Satin (147)

Чорний метал (сталь і залізо):

Праймер: Ultra Spec® HP Acrylic Metal Primer (HP04) або Super Spec HP® Alkyd Metal Primer (P06)
Фініш: 2 шари Aura® Grand Entrance® Satin (147)

Кольоровий метал, гальванізований і алюміній

Всі нові металеві поверхні повинні бути ретельно

чищені за допомогою Corotech® Oil Emulsion (V600) для видалення забруднюючих речовин. Нові блискучі, кольорові металеві поверхні, слід зачистити дрібнозернистим наждачним папером або поліетиленовою шерстю, щоб сприяти адгезії.

Праймер: Ultra Spec® HP Acrylic Metal Primer (HP04)
Фініш: 2 шари Aura® Grand Entrance® Satin (147)

Повторне фарбування: Обробіть праймером поверхню, виходячи з рекомендацій зазначених вище в залежності від типу поверхні.

Нанесення:

Перед застосуванням ретельно перемішайте. Нанесіть один або два шари. Для досягнення кращого результату використовуйте щітку BenjaminMoore® Professional з нейлону \ поліестеру, валики BenjaminMoore® Professional або подібні матеріали, Anza.

Додаткова вентиляція необхідна у вологих умовах Aura Grand Entrance,

Ніколи не додавати інші фарби або розчинники

Розведення / Очищення.

Промити все обладнання в теплій, мильній воді відразу ж після використання. Розпилювач необхідно сполоснути Уайт-спіритом, щоб не утворювалася іржа.

Інформація з безпеки і навколишньому середовищу

Наносити покриття тільки в добре провітрюваному приміщенні. Не вдихайте розпилений туман або шліфувальну пил. При нанесенні і висиханні в приміщенні має бути свіже повітря. Уникайте потрапляння в очі і тривалого або повторного контакту зі шкірою. Використовуйте захисні окуляри і рукавички під час нанесення, шліфування і очищення. Використовуйте сертифікований NIOSH респіратор, слідуючи інструкціям виробника.

У якості першої допомоги рекомендується.

При попаданні в очі промийте водою протягом 15 хвилин. При контакті зі шкірою ретельно промийте водою з милом. При тривалих симптомах викликати лікаря. При важкому диханні вивести людину на свіже повітря. При тривалих симптомах викликати лікаря.

БОЙТЬСЯ МОРОЗУ!

ЗБЕРІГАТИ В НЕБОСТУПНМУ МІСЦЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

