

**Характерні особливості**

- Відмінна адгезія до поверхні в інтер'єрі та екстер'єрі
- Швидке висихання: 1 година до повторного покриття
- Низький вміст ЛОС
- Захисне покриття, стійке до плісняви

Інтер'єр: наноситься на нові чи попередньо пофарбовані поверхні з дерева, фанери, гіпсокартону; на стельову плитку, вогнетривку пластмасу (Formica®), оргаліт (Masonite®), керамічну плитку та вистояну штукатурку.

Екстер'єр: наноситься на нові чи попередньо пофарбовані поверхні з дерева, алюмінію, оргаліту та вінілових сайдингових плит, гонту та композитної черепиці, бетону, цегли, вистояної кладки, поверхні з кольорових металів.

На твердих непористих поверхнях, таких як глазурована кераміка та кольоровий метал, для набуття максимальної адгезії та твердості може знадобитись 3-4 дні.

**Загальний опис:**

Високоякісний 100% акриловий праймер для внутрішніх і зовнішніх робіт для усіх потреб проекту. Цей праймер поєднує всі якості багатоцільового праймеру: відмінну адгезію до всіх поверхонь, стійкість до плісняви, швидке висихання, має низький вміст ЛОС, створений для нейтралізації більшості легких плям.

**Застереження при нанесенні:**

- Не рекомендується для герметизації сирого соснового дерева і сучків.
- Не наносьте, коли температура повітря і поверхні нижче 40 °F (4,4 °C).
- Не підходить для нанесення на поверхні підлоги.

Інформація про продукт	
<b>Кольори — Стандартні:</b>	<b>Технічні дані:</b>
Білий (00)	Білий колір
Можна додати щонайбільше 2 унцій (59,1471 мл) колоранту Gennex® Benjamin Moore® на галон.	Тип фарби 100% акриловий латекс
<b>— Нестандартні кольори:</b>	Вид пігменту Диоксид титану
Зв'яжіться з вашим представником Benjamin Moore.	Масова частка сухого залишку 36± 1%
<b>Сертифікати і атестати:</b>	Покривна здатність з галону при 350 – 450 кв. фт. рекомендованій товщині плівки (32,5 – 37,16 м²)
<b>ЛОС відповідає вимогам усіх регульованих територій</b>	Рекомендована – Мокрої 3,6-4,4 міл товщина – Сухої 1,3-1,6 міл
Відповідає вимогам Системи сертифікації в галузі проектування об'єктів енергоефективного та екологічного будівництва (LEED® v4 Credit).	Залежно від текстури поверхні і пористості. Обов'язково розрахуйте необхідну кількість фарби для виконання техзавдання. Це гарантуватиме однорідність кольору та зведе до мінімуму можливість надлишку фарби.
Відповідає вимогам CHPS (Collaborative for High Performance Schools) Спільнота вискоелективних шкіл.	Час висихання – На дотик 30 хвилин @ 77 °F – Другий шар 1 година (25 °C) @ 50% RH
Викиди сертифіковані Департаментом громадського здоров'я Каліфорнії (CDPH v1 Emission Certified).	Висока вологість та низькі температури можуть призвести до збільшення часу висихання, для нанесення другого шару та до експлуатації.
Галузевий інститут стандартизації лакофарбових покриттів MPI # 6, 39, 137, 137 X-Green™.	Висихає випаровуванням, коалесценцією
Class A (0-25) over non-combustible surfaces when tested in accordance with ASTM E-84.	В'язкість 98+2 од. Кребса
Клас А (0-25) на негорючих поверхнях при випробуванні в відповідно до ASTM E-84.	Точка займання відсутня
Проникність для парів води: Американське товариство з випробування матеріалів ASTM D1653 (метод А): 7 перм.	Глянець / Блиск Глибокий матовий (<10 @ 85°)
<b>Технічна допомога:</b>	Температура поверхні – Мін. 40 °F (4,4 °C) при нанесенні – Макс. 90 °F (32,2 °C)
Надає місцевий авторизований незалежний дилер Benjamin Moore.	Розбавлення Не розбавляйте.
Щоб дізнатися про місцерозташування найближчого дилера, телефонуйте за номером (067) 3858774, (097) 9477431 або відвідайте сайт <a href="https://benjaminmooreukraine.com">https://benjaminmooreukraine.com</a>	Очищувач розчинник чиста вода
	Вага галона 10,3 футнів (4,62 кг)
	Зберігати при темп.: – Мін. 40 °F (4,4 °C) – Макс. 90 °F (32,2 °C)
	<b>Леткі органічні сполуки (ЛОС)</b>
	29,5 грамів/літр 0,24 фунтів/галон

◇ Зазначені значення отримані для білого кольору. Зв'яжіться з дилером Benjamin Moore щодо значень інших баз чи кольорів.  
 Компанія Benjamin Moore & Co. 101 Парагон Драйв, Монтвейл, Нью-Джерсі 07645 Тел. дилера в Україні: (067) 3858774 Моб.: (097) 947-7431  
<https://benjaminmooreukraine.com>.

**Підготовка поверхні**

Поверхня, яка підлягає фарбуванню, повинна бути чиста, суха й очищена від пилу, бруду, воску, мила, олів, мастила, водорозчинних матеріалів та плісняви. Видаліть усю фарбу, яка відшарувалася, і відшліфуйте ці ділянки, щоб вирівняти краї з прилягаючими поверхнями. Блискучі ділянки повинні бути зашліфовано. Поверхню з гіпсокартону необхідно очистити від шліфувального пилу.

Нова штукатурка і цегляна кладка повинні бути оброблені праймером перед фарбуванням. Витримана штукатурка повинна бути твердою, мати легкий блиск і максимум 10 PH. Пористість і м'якість штукатурної поверхні вказує на те, що поверхня не повністю висушена. Не рекомендовано шліфувати штукатурену/гіпсову поверхню, за допомогою ножа або інших гострих предметів, щоб не пошкодити покриття. Рекомендовано використовувати праймер до та після зашпаровування дірок. Литий пористий бетон та бетон з дуже гладкою поверхню має бути протравлений або зашліфований після видалення всіх рихлих часток і таких, що лущаться, для покращення адгезії. Перед нанесенням праймеру необхідно очистити поверхню від пилу та рихлих часток. Дерев'яні поверхні повинні бути ретельно висушеними. Увага! Гладенька зібрана вагонка або дерев'яний сайдинг повинні бути зашліфовані піскоструменевим апаратом. Зняття «глянцевого розпилу» (мельничної глазури, mill glaze) забезпечить належне проникнення праймеру в матеріал та адгезію.

**Складні для фарбування поверхні:** якщо на поверхні під фарбування виділяється танін або наявні плями від диму, алкідний праймер Benjamin Moore® нейтралізує їх. Продавець Benjamin Moore® у вашому регіоні може порекомендувати правильний праймер для ваших особливих потреб.

**УВАГА!** Зчищення, очищення піскоструменевим апаратом чи зняття шару старої фарби може вивільнити свинцевий пил. СВИНЕЦЬ ТОКСИЧНИЙ. ПЕРЕБУВАННЯ ПІД ДІЄЮ СВИНЦЮ МОЖЕ ЗАВДАТИ СЕРЬОЗНОЇ ШКОДИ, ТАКОЇ ЯК ПОШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, ОСОБЛИВО У ДІТЕЙ. ВАГІТНІ ЖІНКИ ПОВИННІ УНИКАТИ ДІЇ СВИНЦЮ. Щоб обмежити вплив свинцю, використовуйте респіратор, затверджений NIOSH. Проводьте ретельне очищення за допомогою вакуумного вискоєфективного повітряного фільтру HEPA і вологої ганчірки. Перед початком робіт дізнайтеся, як захистити себе та свою сім'ю, зателефонувавши на Гарячу інформаційну лінію за телефоном 1-800-424-LEAD чи завітавши на сайт [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead)

**Вибір праймеру та фінішного покриття**

Нова поверхня повинна бути повністю заґрунтована. Раніше пофарбовану поверхню можна заґрунтувати за необхідності, або якщо є не заґрунтовані ділянки. Для досягнення максимальної покривної здатності використовуйте Sure Seal™ латексний праймер-герметик затонований у колір, наближений до кольору фінішного покриття. Особлива примітка: Певні кольори вимагають використання праймеру Deep Color Base Primer, затонованого за особливою рецептурною формулою для досягнення бажаного кольору. Проконсультуйтеся із продавцем у вашому регіоні.

**Деревина, композитні матеріали на основі деревини:**

**Праймер:** Multi-Purpose Primer (067) багатоцільовий праймер

**Смолянисті породи дерева (кедр та червоне дерево):** Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046) or Fresh Start® Deck & Siding Primer (094)

**Фінішне покриття:** 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

**Гіпсокартон:**

**Праймер:** Multi-Purpose Primer (067) багатоцільовий праймер

**Фінішне покриття:** 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

**Штукатурка:**

**Праймер:** Multi-Purpose Primer (067) багатоцільовий праймер

**Фінішне покриття:** 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

**Кладка; груба або з вибоїнами:**

**Праймер:** Ultra Spec® Masonry Interior/Exterior Hi-Build Block Filler (571)

**Фінішне покриття:** 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

**Кладка; Литий або збірний бетон:**

**Праймер:** Multi-Purpose Primer (067) багатоцільовий праймер або Ultra Spec® Masonry Interior /Exterior 100% Acrylic Masonry Sealer (608)

**Фінішне покриття:** 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

**Чорний метал (сталь та залізо):**

**Праймер:** Ultra Spec® HP Acrylic Metal Primer (HP04) або Super Spec HP® Alkyd Metal Primer (P06)

**Фінішне покриття:** 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

**Кольоровий метал (гальванізований метал та алюміній):** Усі нові металеві поверхні повинні бути ретельно очищені від забруднень за допомогою Corotech® Oil & Grease Emulsifier (V600). Нові блискучі поверхні з кольорового металу, які будуть активно експлуатуватися, повинні бути зачищені особливо дрібним наждачним папером для покращення адгезії.

**Праймер:** Ultra Spec® HP Acrylic Metal Primer (HP04) або Multi-Purpose Primer (067)

**Фінішне покриття:** 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття Benjamin Moore®

**Повторне фарбування поверхонь:** нова поверхня повинна бути повністю заґрунтована праймером, вказаним вище.

**Нанесення**

Ретельно перемішайте фарбу перед нанесенням і періодично перемішуйте під час робіт. Наносьте один або два шари. Нанесення фарби: Для досягнення найкращих результатів використовуйте фірмову щітку Benjamin Moore® преміальної якості з нейлону та поліестеру, преміальний валик Benjamin Moore® або схожий за якістю продукт. Фарбуйте, починаючи з нефарбованої ділянки вбік уже пофарбованої поверхні. Праймер можна наносити також розпиленням.

Безповітряне розпилення: Тиск: 1500 – 2500, сопло: .013 - .017.

**Розчинення/Очищення**

Розведення не потрібне, за винятком з високою температурою повітря та поверхні під фарбування, а також при роботі з повітряним пульверизатором. Ніколи не додавайте інші фарби та розчинники.

Мийте водою з милом. Після закінчення робіт розпилювач необхідно сполоснути уйт-спіритом, щоб не утворювалася іржа, або ж слідуйте інструкціям місцевого регулювання щодо використання розчинника.

**ВИКОРИСТАЙТЕ УВЕСЬ ВМІСТ БАНКИ АБО УТИЛІЗУЙТЕ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ.** Сухі порожні банки можна утилізувати згідно з програмою утилізації тари. Місцеві вимоги до утилізації можуть змінюватися; щодо можливих способів утилізації проконсультуйтеся з вашим відділом охорони здоров'я або відділом охорони навколишнього природного середовища.

**Гігієна довкілля та інформація з техніки безпеки**

**Використовуйте лише в добре вентильованому приміщенні.** Не

вдихайте пари, розпилений туман або шліфувальний пил.

Переконайтеся, що під час нанесення та висихання до приміщення надходить свіже повітря. Уникати потрапляння в очі і тривалого або повторного контакту зі шкірою. Вдягнувши респіратор, затверджений NIOSH, убезпечте себе від впливу розпиленого туману та пилу при розпилюванні під час нанесення, шліфування та очищення. Використовуйте респіратор згідно з інструкцією виробника. Після кожного використання щільно закривайте банку. Після роботи ретельно вимийте руки.



**УВАГА** Може викликати рак та порушення репродуктивної функції– [www.P65warnings.ca.gov](http://www.P65warnings.ca.gov)

**ПЕРША ДОПОМОГА:** При потрапленні в очі негайно промийте їх великою кількістю води протягом принаймні 15 хвилин; при потрапленні на шкіру промийте її водою з милом. Якщо симптоми не проходять, зверніться до лікаря. Якщо у вас утруднене дихання, вийдіть на свіже повітря. Якщо самопочуття не покращується, негайно зверніться до лікаря. **У РАЗІ РОЗЛИВУ** – Просушити інертним матеріалом та утилізувати, як зазначено в розділі "Очищення". **ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ! БЕРЕГТИ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ!**



MULTI-PURPOSE PRIMER  
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ПРАЙМЕР  
067

Компанія Benjamin Moore & Co. 101 Парагон Драйв, Монтвейл, Нью-Джерсі 07645 Тел. дилера в Україні: (044) 2236314 Моб.: (044) 2236314 [www.benjaminmoore.com](http://www.benjaminmoore.com) M72 027 US 072018 Benjamin Moore, Fresh Start, Genflex, Super Spec HP, Ultra Spec та позначення "М" є зареєстрованими торговими марками; Sure Lock є торговою маркою, ліцензованою компанією Benjamin Moore & Co. Решта марок належать їх відповідним власникам. Цей продукт не схвалено ні CHPS, ні його підрозділом. Цей продукт постачається, а не СНПС. © 2014, 2018 Benjamin Moore & Co. Усі торговельні марки належать їх відповідним власникам. Всі права захищені.